

ACRITON FACHADAS RUGOSO, 5 AÑOS

Impermeabilizante elastomérico de acabado liso para fachadas

DESCRIPCIÓN

ACRITON FACHADAS RUGOSO, 5 AÑOS es un Impermeabilizante Acrílico base agua, elaborado con resinas acrílicas, pigmentos inorgánicos, agregados minerales y aditivos de primera calidad, para aplicarse sobre muros y fachadas, permitiendo cubrir fisuras presentes en la superficie.

USOS

- Impermeabilización de fachadas, muros de colindancia y pretilas de azotea, fabricados con tabique, ladrillo, block, concreto, placas prefabricadas, etc.
- Sobre recubrimientos como aplanados, texturas y pinturas bien adheridas.

VENTAJAS

- **ACRITON FACHADAS RUGOSO, 5 AÑOS** integra en un solo producto las propiedades de proteger, decorar e impermeabilizar fachadas de casas habitación, industrias, hoteles, hospitales, edificios comerciales, etc.
- Garantía de 5 años.
- Cubre fisuras hasta de 1.5 mm. de amplitud, sin necesidad de resane.
- Resistencia a rayos ultravioleta (UV) e intemperismo.
- Resiste ambientes salinos y húmedos.
- No escurre.
- Resiste movimientos estructurales.
- Excelente Poder cubriente.
- Resistencia a la formación de hongos, en la película seca.
- Resiste limpieza con cepillo.
- Excelente adherencia a los diferentes sustratos donde se aplica.
- Libre de solventes. No contamina.
- No forma barrera de vapor.
- No tóxico, salvo ingestión.

RESTRICCIONES

- No aplicar ACRITON FACHADAS RUGOSO, 5 AÑOS a temperaturas inferiores a 5°C.
- Cuando amenace lluvia o en superficies húmedas.
- No se utilice para impermeabilizar losas o techumbres.

PRECAUCIONES

- Para la manipulación de este producto, se deberán utilizar guantes de hule, lentes de seguridad y mascarilla para vapores.
- No dejar al alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y RENDIMIENTO

- Limpiar la superficie de polvo, grasas, aceites, restos de pintura envejecida y falsas adherencias.
- Asegúrese de que la superficie esté completamente seca.

COMERCIALIZADORA MARGUS UR S.A de C.V.
Distribuidor y Aplicador Autorizado Fester

- Diluir un litro de **ACRITON SELLADOR ACRILICO PARA IMPERMEABLES** (ver hoja técnica) con un litro de agua y aplicar sobre la superficie a impermeabilizar, como base primaria y selladora, por medio de brocha, rodillo ó equipo de aspersión y deje secar por espacio de 2 a 4 horas, dependiendo de la porosidad de la superficie y la temperatura.
- Diluya máximo 10 % con agua limpia, **ACRITON FACHADAS RUGOSO, 5 AÑOS**, mezcle por espacio de 5 a 10 minutos hasta obtener un producto homogéneo.
- Proceda a colocar por medio de brocha, rodillo ó tiroleta, **ACRITON FACHADAS RUGOSO, 5 AÑOS**, con un rendimiento de 1 m² / l. y deje secar por espacio de 8 a 10 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.
- Si así lo desea y con la finalidad de aumentar la blancura de **ACRITON FACHADAS RUGOSO, 5 AÑOS**, aplique una capa de **ACRITON FACHADAS LISO, 5 AÑOS** con un rendimiento aproximado de 3 a 4 m² / l.

RENDIMIENTO

El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad, y tipo de superficie, se recomienda aplicar **ACRITON FACHADAS RUGOSO, 5 AÑOS** a un rendimiento de 1 m² / l en una sola capa. Para garantizar una impermeabilidad eficaz de la superficie.

PRESENTACIÓN

Cubeta con 19lts.

COLORES

Blanco

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

En su envase original bien cerrado, en lugar seco y protegido de los rayos solares **ACRITON FACHADAS RUGOSO, 5 AÑOS** conserva sus propiedades por un año.

ESTIBA MÁXIMA

2 piezas superpuestas

COMERCIALIZADORA MARGUS UR S.A de C.V.
Distribuidor y Aplicador Autorizado Fester

Oficina Matriz Tel: Conmutador (01-55) 5932-4722
Hacienda Ojo de Agua Correo Mayor #6. Tecámac, Edo. De México, C.P.55770
Correo: contacto@comercializadoramargus.com.mx

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	METODO ASTM	ESPECIFICACIÓN
Densidad, g /Cm3	D1475	1.50 -1.60
Material no volátil, %Peso.	D2369 mod.	De 72.00 a 77.00 %
Viscosidad, Brookfield (cps.)	D2196	De190,000 a 210,000
Secado al tacto, (20 milésimas de pulgada húmedas). Minutos	D 1640	80
Secado total, (20 milésimas de pulgada húmedas) Hrs.	D 1640	24
Intemperismo acelerado, 1900 horas sin fractura.	G 53	CUMPLE
pH	E - 70	De 8.50 a 9.50
Fracturado en frío Mandril cónico (-10°C hasta ¼ de pulgada la factura)	C-711	CUMPLE
Estabilidad 18 meses	D - 1849	CUMPLE

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio HENKEL.

NORMAS BASICAS PARA LA EFICIENCIA DEL PRODUCTO

- 1.- Lea cuidadosamente las instrucciones
- 2.- Prepare cuidadosamente la superficie
- 3.- Respete los tiempos de secado de acuerdo al clima
- 4.- Respete los rendimientos por m² especificado.

Consulte las medidas de seguridad en la etiqueta o consulte la hoja de seguridad para mayor información.

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS (HMIS/NFPA):

S = SALUD, I = INFLAMABILIDAD, R = REACTIVIDAD, RE = RIESGO ESPECIAL, EPP = EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

S	I	R	RE	EPP
1	1	0	NO TIENE	G

ANTEOJOS DE SEGURIDAD,
 GUANTES Y RESPIRADOR
 PARA VAPORES

HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.
 BLVD. MAGNOCENTRO Nº 8 P.2
 COL. CENTRO URBANO INTERLOMAS.
 HUIXQUILUCAN, EDO. DE MÉX.
 C.P. 52760
 MAYO DE 2010.

COMERCIALIZADORA MARGUS UR S.A de C.V.
 Distribuidor y Aplicador Autorizado Fester